



VPWW, Vollpappe weiß [090.4]  
VPWW, solid board white [090.4]



Qualität	Flächenbezogene Masse	Dicke	Biegesteifigkeit längs	Biegesteifigkeit quer	Berstfestigkeit
Quality	Grammage	Caliper	Stiffness	Flexion	Bursting strength
Qualité	Grammage	Epaisseur	längs	quer	Eclatement
	DIN EN ISO 536	DIN EN ISO 534	DIN 53 121	DIN 53 121	ISO 2759
	g/m <sup>2</sup> (± 5 %)	mm (± 5 %)	mNm (± 15%)	mNm (± 15%)	kPa (≥)
<b>VPWW (90.4)</b> Vollpappe, weiß gestrichen / weiß gedeckt  solid board, white coated / white reverse	500	0,68	89	36	740
	550	0,74	113	46	760
	600	0,81	148	60	780
	650	0,88	176	75	800
	700	0,95	208	89	820
	750	1,01	247	104	840
	800	1,08	281	123	860
	850	1,14	315	145	880
	900	1,22	361	166	900

Feuchtigkeitsgehalt / Moisture / Humidité (DIN EN 20 287): 8,5 % ± 1	Cobb60" (DIN EN 20 535): ≤ 40 g/m <sup>2</sup>
Weißgrad / Whiteness / degré de blancheur (nach Berger): ≥ 84	
Hinweise zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Informationsblatt. Sofern dieses nicht vorliegt, wenden Sie sich bitte an uns.	
Dieses Produkt kann als FSC - zertifiziertes Material geliefert werden: FSC recycled credit GFA-COC 001884.	