



VP 2, Graupappe [240.8]
VP 2, greyboard [240.8]



Qualität	Flächenbezogene Masse	Dicke	Biegesteifigkeit längs	Biegesteifigkeit quer	Spaltfestigkeit	Berstfestigkeit	
Quality	Grammage	Caliper	Stiffness	Flexion	Plybond resistance	Bursting strength	
Qualité	Grammage	Epaisseur	längs	quer	Résistance des couches	Eclatement	
	DIN EN ISO 536	DIN EN ISO 534	DIN 53 121	DIN 53 121	DIN 54 516	ISO 2759	
	g/m ² (± 5 %)	mm (± 5 %)	mNm (± 15%)	mNm (± 15%)	N (≥)	kPa (≥)	
VP 2 (240.8) Graupappe ungedeckt ungeleimt voluminös	230	0,37	11,0	5,0	110	300	
	250	0,40	13,4	7,5	110	320	
	270	0,44	16,9	9,4	110	340	
	290	0,47	19,7	10,9	110	355	
	300	0,48	22,7	11,9	100	365	
	310	0,50	25,8	12,3	100	375	
	330	0,53	28,4	16,0	100	400	
	350	0,57	34,0	17,8	100	420	
	greyboard unlined voluminous unsized	370	0,60	39,0	23,8	100	445
		400	0,65	49,3	27,8	100	465
430		0,69	61,4	33,3	100	485	
450		0,72	68,2	36,6	100	505	

Feuchtigkeitsgehalt / Moisture / Humidité (DIN EN 20 287): 7,0 % ± 0,5

Hinweise zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Informationsblatt. Sofern dieses nicht vorliegt, wenden Sie sich bitte an uns.

Dieses Produkt kann als FSC - zertifiziertes Material geliefert werden: FSC recycled credit GFA-COC 001884.