



VP2, Graupappe [010.4]
VP2, grey board [010.4]



Qualität	Flächenbezogene Masse	Dicke	Biegesteifigkeit längs	Biegesteifigkeit quer	Berstfestigkeit
Quality	Grammage	Caliper	Stiffness	Flexion	Bursting strength
Qualité	Grammage	Epaisseur	längs	quer	Eclatement
	DIN EN ISO 536	DIN EN ISO 534	DIN 53 121	DIN 53 121	ISO 2759
	g/m ² (± 5 %)	mm (± 5 %)	mNm (± 15%)	mNm (± 15%)	kPa (≥)
VP 2 (010.4) Graupappe ungedeckt	450	0,63	88	26	650
	500	0,69	102	37	665
	550	0,76	126	45	680
	600	0,83	158	59	695
	650	0,90	185	74	710
	700	0,97	221	88	725
Greyboard unlined	750	1,04	267	109	740
	800	1,11	307	129	755
	850	1,18	322	151	770
	900	1,27	373	167	785

Feuchtigkeitsgehalt / Moisture / Humidité (DIN EN 20 287): 8,5 % ± 1	Cobb60" (DIN EN 20 535): ≤ 40 g/m ²
Hinweise zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Informationsblatt. Sofern dieses nicht vorliegt, wenden Sie sich bitte an uns.	
Dieses Produkt kann als FSC - zertifiziertes Material geliefert werden: FSC recycled credit GFA-COC 001884.	