



VKPP, Graupappe weiß + PE / braun + PE [6200.0]
VKPP, greyboard white + PE / brown + PE [6200.0]



Qualität	Flächenbezogene Masse	Dicke	Biegesteifigkeit	Biegesteifigkeit	Berstfestigkeit
Quality	Grammage	Caliper	längs	quer	Bursting strength
Qualité	Grammage	Epaisseur	Resonanzlängenmethode		Eclatement
	DIN EN ISO 536	DIN EN ISO 534	DIN EN 53 123	DIN EN 53 123	DIN 53 141
	g/m ² (± 5 %)	mm (± 5 %)	mNm (± 15%)	mNm (± 15%)	kPa (≥)
VKPP (6200.0) Graupappe weiß + PE / braun + PE greyboard white + PE / brown + PE	1000	1,30	508	255	1550
	1100	1,43	714	324	1650
	1150	1,49	884	373	1700
	1200	1,56	983	421	1750
	1300	1,69	1140	508	1850