



VKWB, Graupappe weiß Duplex / braun Duplex [3400.4]
 VKWB, greyboard white Duplex / brown Duplex [3400.4]



Qualität	Flächenbezogene Masse	Dicke	Berstfestigkeit
Quality	Grammage	Caliper	Bursting strength
Qualité	Grammage	Epaisseur	Eclatement
	DIN EN ISO 536	DIN EN ISO 534	DIN 53 141
	g/m ² (± 5 %)	mm (± 5 %)	kPa (≥)
VKWB (3400.4) Graupappe weiß Duplex / braun Duplex greyboard white Duplex / brown Duplex	700	0,90	1000
	800	1,03	1100
	900	1,15	1200
	1000	1,28	1300
	1100	1,41	1400
	1200	1,54	1500
	1300	1,67	1600
	1400	1,79	1700
	1500	1,92	1800
	1600	2,05	1900
	1700	2,18	2000
	1800	2,31	2100
1900	2,44	2200	
2000	2,56	2300	

Feuchtigkeitsgehalt / Moisture / Humidité (DIN EN 20 287): 8,5 % ± 1	Cobb 60" (DIN EN 20 535): ≤ 40 g/m ²
Hinweise zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Informationsblatt. Sofern dieses nicht vorliegt, wenden Sie sich bitte an uns.	
Dieses Produkt kann als FSC - zertifiziertes Material geliefert werden: FSC recycled credit GFA-COC 001884.	