



VPW, Graupappe einseitig weiß [030.4]
VPW, greyboard one side white [030.4]



Qualität	Flächenbezogene Masse	Dicke	Biegesteifigkeit längs	Biegesteifigkeit quer	Berstfestigkeit
Quality	Grammage	Caliper	Stiffness	Flexion	Bursting strength
Qualité	Grammage	Epaisseur	längs	quer	Eclatement
	DIN EN ISO 536	DIN EN ISO 534	DIN 53 121	DIN 53 121	ISO 2759
	g/m ² (± 5 %)	mm (± 5 %)	mNm (± 15%)	mNm (± 15%)	kPa (≥)
VPW (30.4) Graupappe, einseitig weiß gestrichen greyboard, one side white coated	500	0,68	95	35	740
	550	0,74	119	46	760
	600	0,81	152	58	780
	650	0,88	177	73	800
	700	0,95	210	87	820
	750	1,01	259	104	840
	800	1,08	285	122	860

Feuchtigkeitsgehalt / Moisture / Humidité (DIN EN 20 287): 8,5 % ± 1	Cobb60" (DIN EN 20 535): ≤ 40 g/m ²
Weißgrad / Whiteness / degré de blancheur (nach Berger): ≥ 84	
Hinweise zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Informationsblatt. Sofern dieses nicht vorliegt, wenden Sie sich bitte an uns.	
Dieses Produkt kann als FSC - zertifiziertes Material geliefert werden: FSC recycled credit GFA-COC 001884.	