



VPBB, Vollpappe, braun [050.4]
VPBB, solid board, brown [050.4]



Qualität	Flächenbezogene Masse	Dicke	Biegesteifigkeit längs	Biegesteifigkeit quer	Berstfestigkeit
Quality	Grammage	Caliper	Stiffness	Flexion	Bursting strength
Qualité	Grammage	Epaisseur	längs	quer	Eclatement
	DIN EN ISO 536	DIN EN ISO 534	DIN 53 121	DIN 53 121	ISO 2759
	g/m ² (± 5 %)	mm (± 5 %)	mNm (± 15%)	mNm (± 15%)	kPa (≥)
VPBB (050.4) Vollpappe beidseitig braun	500	0,69	102	36	660
	550	0,76	128	46	680
	600	0,83	160	60	700
	650	0,90	206	78	720
	700	0,97	249	97	740
Solid board both side brown	750	1,04	308	114	760
	800	1,11	340	139	780
	850	1,18	381	172	800

Feuchtigkeitsgehalt / Moisture / Humidité (DIN EN 20 287): 8,5 % ± 1	Cobb60" (DIN EN 20 535): ≤ 40 g/m ²
Hinweise zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Informationsblatt. Sofern dieses nicht vorliegt, wenden Sie sich bitte an uns.	
Dieses Produkt kann als FSC - zertifiziertes Material geliefert werden: FSC recycled credit GFA-COC 001884.	